


## 資料5:濡れた衣類のはりつき力低下効果

＜新柔軟仕上げ技術により、濡れた衣類のはりつき性が低いことを確認＞



タック力:

暑熱環境下における発汗時を想定した水分量を塗布したアクリル基板に、サンプル布を重ね、衣服圧に相当する圧力をかけた後、サンプル中心を垂直に引き上げた時にアクリル板から引き剥がすのに要する力を測定